

# Lufttrockner / Lufttrockner M

## Technisches Merkblatt 895/133-d

Ausgabe 11/05

1/1

<b>Allg. Beschreibung</b>	Paraffinwachs gelöst in Xylol. Entzündlich. Bei Raumtemperatur liegen die Produkte als klare Lösung vor. Bei tieferen Temperaturen kann das Paraffinwachs auskristallisieren, lässt sich aber durch leichtes Erwärmen wieder lösen.		
<b>Eignung</b>	Zur Erzielung klebfreier Oberflächen bei der Kalthärtung von ungesättigten Polyesterharzen. Frisch applizierte Oberflächen sind während des Aushärtungsvorganges vor Wärmequellen zu schützen, um die Wirkung der Lufttrocknungszusätze nicht zu stören. Oberflächen die Lufttrockner enthalten, müssen vor jedem weiteren Arbeitsschritt unbedingt angeschliffen werden.  <b>Lufttrockner:</b> Paraffinwachslösung für klebfreie Oberflächen. <b>Lufttrockner M:</b> Paraffinwachslösung für klebfreie Oberflächen. Einsatz bei erhöhten Oberflächentemperaturen.		
<b>Produkt</b>	<b>Lufttrockner</b> 895.0.00002	Paraffinwachslösung in Xylol	Dosierung % 1.0 – 2.0
	<b>Lufttrockner M</b> 895.0.0.0003	Paraffinwachslösung in Xylol	1.0 – 2.0
<b>Lagergarantie</b>	<b>6 Monate</b> , Lagertemperatur 15 - 25°C. Vor direktem Sonnenlicht schützen. In gut verschlossenen Gebinden lagern.		
<b>Sicherheitshinweis</b>	Die obgenannten Produkte sind ausschliesslich für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Die Anwender müssen über die entsprechenden Kenntnisse bezüglich der Handhabung und des Arbeitsschutzes verfügen. Bei Lagerung und Handhabung sind unbedingt die gesetzlichen Vorschriften und die Warnhinweise auf den Gebinden sowie das Sicherheitsdatenblatt zu beachten.		

Dieses Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Angaben erfolgen nach unserem besten Wissen aufgrund sorgfältiger Untersuchungen und praktischer Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Verbindlichkeit kann deshalb aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.

X:\GROUP\VK\Merkblätter\Merkblätter d\Zusatzprodukte\Lufttrockner-Lufttrockner M, deutsch.doc/ 23. November 2005 / AGR

Walter Mäder AG  
Composites  
Industriestrasse 1  
CH-8956 Killwangen

 **Mäder**  
The Composite Technology

Tel +41 56 417 85 55 · Fax +41 56 401 67 44  
info@madercomposites.com · www.madercomposites.com

zertifiziert nach  
ISO 9001 / ISO 14001