



# PEROXAN ME-30 LX

## Ketonperoxid / Härtung

### Beschreibung

Methylethylketonperoxid  
Lösung in TXIB

PEROXAN ME-30 LX ist ein Universal-MEKP für die Härtung von ungesättigten Polyesterharzen bei Umgebungstemperatur in Kombination mit Cobaltbeschleunigern.



CAS-Nr. (aktive Substanz):

1338-23-4

### Technische Daten

Aussehen:

**klare Flüssigkeit**

Aktivsauerstoffgehalt:

**ca. 7.7%**

Dichte bei 20°C:

**0.995 g/cm<sup>3</sup>**

### Löslichkeit

Unlöslich in Wasser

### Lagerung

Maximale Lagertemperatur (Ts max):

**30°C**

Minimale Lagertemperatur (Ts min):

**0°C**

Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung:

**6 Monate**

### Mögliche Gefahren

Verpackung sicher verschlossen an einem gut belüfteten Ort bei angegebener Lagertemperatur aufbewahren. Von Reduktionsmitteln fernhalten wie z. B. Aminen, Säuren, Laugen oder Schwermetallverbindungen wie Beschleunigern, Sikkativen oder Metallseifen. Nie im Lagerraum auswiegen.

Oxidationsmittel. Heftige Zersetzungsreaktion unter Einfluss von Wärme oder bei Kontakt mit Reduktionsmitteln. Nie mit Beschleunigern mischen.

### Sicherheitsrelevante Daten

Flammpunkt: **44°C**

SADT: **60°C**

Die SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die Temperatur, bei deren Überschreiten die Gefahr einer selbstbeschleunigenden Zersetzung besteht.

# PEROXAN ME-30 LX

## Ketonperoxid / Härtung

---

### Anwendung

PEROXAN ME-30 LX wird für die Härtung von ungesättigten Polyesterharzen bei Umgebungstemperatur in Kombination mit Cobaltbeschleunigern verwendet.

PEROXAN ME-30 LX ist eine schwächer konzentrierte Version des PEROXAN ME-50 LX und wurde speziell für Spritzverfahren entwickelt, bei denen eine exaktere Dosierung erforderlich ist. Das Härtungssystem PEROXAN ME-30 LX und Cobaltbeschleuniger ist besonders geeignet für die Härtung von Beschichtungs- und Laminierharzen. Auch die Herstellung von lichtresistenten Formteilen ist möglich im Gegensatz zum Härtungssystem Benzoylperoxid und Aminbeschleuniger.

Abhängig von den Arbeitsbedingungen werden die folgenden Peroxid- und Beschleunigerdosierungen empfohlen:

PEROXAN ME-30 LX: 1,5 bis 4,0 Gew. % bezogen auf 100% Harz  
PERGAQUICK C12 X (Cobalt, 1%): 0,5 bis 3,0 Gew. % bezogen auf 100% Harz

### Verpackung

**30kg Kanister**

### Hauptzerfallsprodukte

**Ameisensäure, Essigsäure, Kohlendioxid, Methylethylketon, Propionsäure, Wasser**

### Sicherheit und Handhabung

Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN ME-30 LX finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.pergan.com](http://www.pergan.com) als Download erhältlich oder kann direkt bei Pergan angefordert werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.